



3М Универсальная полиэфирная шпатлёвка

Технический бюллетень

Август, 2012

3М Артикул
ХА 0045 8095 8
Номер по каталогу
50659

Описание продукта:

Материал 3М 50659 – двух компонентная универсальная полиэфирная шпатлёвка. Предназначена для грубых и тонких работ. Имеет высокую адгезию к большинству подложек.

Шпатлёвка специально разработана для профессионального применения. Сочетает свойства хорошего заполнения неровностей, гладкого финиша и лёгкой шлифуемости.

Физико-технические характеристики:

| | |
|--|---|
| Полиэфирная универсальная шпатлёвка и отвердитель (добензоил пероксид) | Компоненты смешиваются в пропорции 100:2 до получения однородной тиксотропной пасты |
|--|---|

Применение:

Полиэфирная шпатлёвка может использоваться на следующих подложках:

- Голый металл (сталь, алюминий, оцинкованная сталь) – обезжиренный и зашлифованный абразивом градации P80 – P120 (3М 255P+).
- Полиэфирные слоистые пластики (ламинаты) – обезжиренные и зашлифованные абразивом градации P280 – P320 (3М 255P+).

Рекомендации по шлифовке:

Сухое шлифование при помощи ручного или механического инструмента. Градации абразива P80 – P220 (3М 255P+). Шлифовка шпатлёвки с использованием воды запрещена.

ИК сушка:

При использовании ручной лампы: 10 минут, расстояние до поверхности не менее 500 мм.

При использовании профессиональной сдвоенной ИК сушки: 2 мин. на ½ мощности, 10 мин. на полной мощности, расстояние до поверхности не менее 800 мм.

Примечание:

Не наносить шпатлёвку 3М 50659 на термопластичные акриловые покрытия и кислотнo-травящие грунты.

Отличительные особенности:

| Особенности | Преимущества | Выгоды |
|---|--|--|
| Время сушки до шлифовки 20 мин при 20 °С. | Сушка не требует дополнительного оборудования. | Ускорение работ по шпатлеванию. |
| Для смешивания необходимы смесительная доска, либо пластиковые или металлические шпатели. | Все эти инструменты доступны на станции технического обслуживания. | Нет необходимости в специальном оборудовании для смешивания. |

Выпускаемые формы и размеры:

Банка со шпатлёвкой 1,5 кг, отвердитель – 30 мл. тубик.

Условия и срок хранения:

В несмешанном состоянии:

Шпатлёвка – 12 месяца

Отвердитель – 18 месяца

Дата изготовления указана на банке.

После смешивания шпатлёвки с отвердителем в соотношении 100:2 срок жизни 4-5 минут при 20°С.

Примечание:

Добавляйте рекомендованное количество отвердителя.

Тщательно перемешивайте шпатлёвку с отвердителем до получения однородного по цвету состава.

Рекомендованная толщина одного слоя нанесения шпатлевки 0,5-3 мм.

Правила техники безопасности:

Только для профессионального применения.

Важно: Этот продукт содержит вредные для здоровья вещества. Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru