

## Ремонт панелей (шлифуемый)



### Polyester Body Filler



100:2.5



L3.02.01



3-4 мин. при 20°C



15-20 мин. при 20°C



### 1K Etch Primer



2:1



D



L2.03.02


Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart



1.2-1.5  
1.7-2.2 bar



1-2 слоя



Следующее покрытие через  
15 мин. до 24 часов при 20°C



### 2K HS Primer Filler



5:1:5%




HS



L2.02.01

Universal  
Hardener


Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart



1.8-2.2



2-3 слоя



3 часа при 20°C  
25-30 мин. при 60°C



### Basecoat SB



2:1



D



L1.04.03

Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart




1.2-1.5  
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat  
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat



между слоями: 3-6 мин.  
перед лаком: 15 мин. 20°C



### 2K HS Extra Clear



2:1:10%



D



L1.05.02

Univesal  
Hardener

multi thinner



Fast



standart



standart



standart



1.3-1.5  
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 5-10 мин. 20°C  
перед сушкой: 15 мин. 20°C



7 часа при 20°C  
30 мин при 60°C



Antistatic Degreaser



Используйте респиратор для индивидуальной защиты