


Ремонт пластика (не шлифуемый)



1K Multi Plastic Primer



Готовый к применению



1.2-1.4



1 слой




перед последующим покрытием
20 мин. при 20°C



2K Filler 540



Universal hardener



1.3-1.5
1.7-2.2 bar





1 слой



перед следующим покрытием
15 мин. при 20°C



Basecoat SB



1.3-1.5
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat




между слоями: 3-6 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C



2k HS Extra Clear



Univesal Hardener



1.3-1.5
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 5-10 мин. 20°C
перед сушкой: 15 мин. 20°C



7 часа при 20°C
30 мин при 60°C



Flexible Additive



Для увеличения пластичности продуктов, с целью их использования на гибких и очень гибких пластиковых деталях, необходимо добавить в используемые продукты Flexible Additive, TDS L1.08.02



Antistatic Degreaser



Используйте респиратор для индивидуальной защиты